

## 40/80

**Péetrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

*Selon le guide d'acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans les usages routiers de type 3*

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Code		
	40	80	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242							Limites normalisées III
	0.063	20	40	56	80	112	150	f	W	
V.S.S.	2.0	5	20	80	99			2.0		
V.S.I.			0	20	80	98	100			

### Partie informative

Résultats de production

	0.063	20	40	56	80	112	150	f	W
Maximum	1.1	3	16	59	87	100	100	1.1	2.8
Xf+1.25xEcart-types	1.2	4	16	62	88	100	100	1.2	2.8
Moyenne Xf	0.7	2	12	39	86	100	100	0.7	2.6
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	8	16	83	100	100	0.2	2.4
Minimum	0.3	1	9	23	83	100	100	0.3	2.4
Ecart-type	0.40	1.2	3.4	18.4	2.0	0.0	0.0	0.40	0.20
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	2

