




20/40

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (EUROVIA Management) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° 20ECH0464F	prélevés le 29/04/2020
Classe granulaire	20/40 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Couvert
Autre	Stock carrière
Fait par	ACN
Référence	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : Limites normalisées V
Observations internes	Selon NFP 11-300 (GTR), Matériaux assimilables R61 LOS 19 MDE 9

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Teneur en fines		1.3 %		EN 933-1 Dérogations 1 et 2

Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
80.000		100	
56.000		100	
28.000		81	
25.000		59	
20.000		31	
10.000		8	
0.063		1.3	



Amaury CHAPON