

MDE	Essai micro-Deval humide		
	NF EN 1097-1 d'août 2011		
Date du contrôle :		27/04/2021	Identification du produit :
Date du prélèvement :		26/04/2021	N° d'enregistrement :
Technicien :		ACN	N° de dossier :
Nature des matériaux		Rhyolite	
Provenance		BULLY	
Classe granulaire		6/10	
Charge abrasive en g		4001	4003
Prise d'essai (500 ±2) g		500	500
masse du refus à 1,6 mm après l'essai, en grammes : m		458	454
M _{DE} =(500-m)/5		à 0,1 unité	8,4
			9,2
MDE	valeur moyenne des 2 éprouvettes arrondir à l'entier le plus proche		9

Visa du technicien :



NF EN 1097-1 Annexe C Tableau C.1

Classe granulaire en mm	Tamis intermédiaire en mm	Pourcentage de passant au tamis intermédiaire en %	charge abrasive en g	Ajouter (2,5 ±0,05) l d'eau 12 000 tours à une vitesse de (100 ±5) tr/min
4 à 6,3	5	30 à 40	2000 ±5	
4 à 8	6,3	60 à 70	2800 ±5	
6,3 à 10	8	30 à 40	4000 ±5	
8 à 11,2	10	60 à 70	4400 ±5	
10 à 14	12,5	60 à 70	5000 ±5	
11,2 à 16	14	60 à 70	5400 ±5	

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Version 2018.1

L'ensemble des essais faisant l'objet du présent rapport a été réalisé en application du système qualité du service technique de la délégation Centre Est.

Le service technique de la délégation DTE Centre-Est est certifié AFAQ ISO 9001 version 2015 et possède l'agrément Laboroute n°00-59.