

# 0/4 M

**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Semi-Concassé

FTP 0/4M 1er semestre 2021

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	Ab	AS	f	FM	MB1999	S	W
V.S.S.+U	9.0		42		84		4	5.6	8			9.0	3.40	2.0		
V.S.S.	8.0		40		80		4	5.6	8	2.50	0.20	8.0	3.25	1.5	0.40	
V.S.I.	2.0		0		40		4	5.6	8			2.0	2.65			
V.S.I.-U	1.0		0		36		4	5.6	8			1.0	2.50			

## Partie informative

Résultats de production

du 16/07/20 au 17/12/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ab	AS	f	FM	MB1999	S	W
Maximum	6.1	10	22	49	60	73	93	100	100			6.1	3.21	0.8		11.6
Xf+1.25xEcart-types	6.0	10	20	47	59	72	93	100	100			6.0	3.21	0.8		10.9
Moyenne Xf	5.2	9	19	43	55	70	92	100	100	1.30	0.02	5.2	3.11	0.7	0.01	9.1
Xf-1.25xEcart-types	4.3	8	18	40	52	68	91	100	100			4.3	3.02	0.5		7.3
Minimum	3.8	7	18	39	51	67	88	100	100			3.8	2.93	0.5		6.5
Ecart-type	0.69	0.8	1.0	3.0	2.6	1.6	1.1	0.1	0.0			0.70	0.080	0.10		1.40
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1	1	21	21	21	1	21



Delphine VILLEGER

*Villeger*