

# Grave 0/20 Mixte

**Péetrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

**Elaboration :** Concassé

FTP GDNT 3M Juin 2023

Selon le guide Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,

Les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport N°= 13887404

Classement GTR et Utilisation =

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : tranchée

[DC3] : Couche de Fondation et de Base

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT3 M

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
V.S.S.	12.0	35	40	50	65	85	99	100	5.0	30		1.0	35	55	2.5	0.80	30	0.40		
V.S.I.	2.0	10	15	22	35	55	85	100			70.0									

## Partie informative

Résultats de production

du 25/05/23 au 13/06/23

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
Maximum	5.9	15	23	32	43	73	97	100							2.2	0.60				4.0
Xf+1.25xEcart-types	6.3	16	23	32	43	73	97	100							2.4	0.68				4.0
Moyenne Xf	5.3	15	22	30	42	71	97	100	1.0	18	82.0	0.2	24	43	1.8	0.53	19	0.17		3.8
Xf-1.25xEcart-types	4.3	15	21	29	41	68	96	100							1.1	0.39				3.5
Minimum	4.4	15	21	29	41	69	96	100							1.2	0.40				3.6
Ecart-type	0.81	0.4	0.9	1.2	0.9	1.8	0.4	0.0							0.50	0.120				0.20
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3

