

Grave 0/20 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP 0/20M 2ème semestre 2023

Selon le guide Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport N°13602391

Classement GTR et Utilisation =

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : tranchée

[DC3] : Couche de Fondation et de Base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT3 M


	0.063	0.25	0.5	1	2	4	10	20	28	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	MB 0/D	W
V.S.S.	12.0		35	40	50	65	85	99	100	5.0	30		1.0	0.80	
V.S.I.	2.0		10	15	22	35	55	85	100			70.0			

Partie informative

Résultats de production

du 26/11/20 au 14/01/22

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	10	20	28	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	MB 0/D	W
Maximum	7.0	12	17	23	31	41	76	99	100					0.62	7.0
Xf+1.25xEcart-types	7.4	13	17	23	32	42	78	99	100					0.68	8.2
Moyenne Xf	6.3	11	16	21	29	39	73	99	100	<0.1cm ³ /kg	5	95.0	<0.1%	0.54	5.4
Xf-1.25xEcart-types	5.2	10	15	20	26	36	68	98	100					0.41	2.6
Minimum	5.3	10	15	20	26	36	68	98	100					0.42	2.8
Ecart-type	0.86	1.2	0.9	1.3	2.7	2.7	4.1	0.6	0.0					0.110	2.30
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3



Delphine VILLEGER