

# GNT 3 0/20 Type A

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

**Partie normative**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 20

**Norme**

EN 13285 Graves non traitées

**Code**


GNT 3 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	f	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	50	65	85	99	100	9.0	40	2.5	35
V.S.I.	4.0	10	15	22	35	55	85	100	4.0			

**Partie informative**  
Résultats de production

du 21/04/23 au 20/11/23

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	f	LA	MB	MDE
Maximum	7.9	20	29	39	54	78	97	100	7.9		2.3	
Xf+1.25xEcart-types	7.7	21	30	41	57	78	98	100	7.7		2.3	
Moyenne Xf	6.5	17	25	36	49	73	95	100	6.5	13	2.1	8
Xf-1.25xEcart-types	5.4	14	20	30	42	68	93	100	5.4		1.9	
Minimum	5.9	14	20	29	40	68	92	100	5.9		1.9	
Ecart-type	0.89	2.7	3.9	4.5	6.2	4.0	2.1	0.0	0.90		0.20	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1



David REYNAL

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020