

GNT 0/31.5

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

EN 13285 Graves non traitées

Code


GNT 2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85	99	100	40	2.5	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55	85	100			

Partie informative
Résultats de production

du 15/02/23 au 29/11/23

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	6.7	16	23	33	44	58	74	97	100		2.3	
Xf+1.25xEcart-types	6.9	17	23	34	45	61	75	98	100		2.3	
Moyenne Xf	5.8	15	21	29	40	55	71	96	100	13	2.3	8
Xf-1.25xEcart-types	4.7	14	18	25	35	49	68	94	100		2.2	
Minimum	4.9	14	19	26	36	49	69	94	100		2.2	
Ecart-type	0.89	1.1	2.1	3.7	4.0	4.9	2.6	1.5	0.0		0.10	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1



David REYNAL