

0/4 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4D 5.6	2D 8	Ecs	f	MB	FS
V.S.S.	12.0					75	99				12.0	2.0	40.00
V.S.I.	6.0					55	89	98	100	35	6.0		

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/23 au 13/12/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	f	MB	FS
Maximum	10.8	14.4	22.0	33.9	51	71	96	100	100		10.8	1.2	
Xf+1.25xEcart-types	9.8	14.0	21.4	32.5	49	71	96	100	100		9.8	1.1	
Moyenne Xf	8.5	12.7	19.3	29.1	44	66	94	100	100	39	8.5	1.0	19.00
Xf-1.25xEcart-types	7.3	11.4	17.1	25.6	38	62	93	100	100		7.3	0.9	
Minimum	7.5	11.4	17.1	26.2	39	61	93	100	100		7.5	0.9	
Ecart-type	1.01	1.03	1.74	2.77	4.2	3.7	1.0	0.0	0.0		1.00	0.10	
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	10	10	1



David REYNAL