

4/6 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


Bnc II Ang1 C100/0

	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	8	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
V.S.S.	1.0	5	15		94				1.0	25	10.0	20	15	
V.S.I.			5		84		98	100	0.0					50

Partie informative

Résultats de production

	du 06/07/23 au 13/12/23											du 01/01/22 au 30/12/23		
	0.063	2	4	5	6.3	8	9	12.5	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
Maximum	1.0	2	14	55	92	100	100	100	1.0	18		14	8	56
Xf+1.25xEcart-types	0.9	2	12	52	92	100	100	100	0.9	17		14	8	56
Moyenne Xf	0.7	2	9	43	89	100	100	100	0.7	15	7.0	13	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	6	34	87	100	100	100	0.6	13		13	7	55
Minimum	0.5	1	5	32	86	99	100	100	0.5	13		13	7	55
Ecart-type	0.15	0.3	2.4	7.1	2.1	0.3	0.0	0.0	0.10	2.0		1.0	1.0	1.0
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	11	6	1	4	4	2



David REYNAL

Dimension en mm

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020