

4/6 Concassé Lavé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


Bnc I Ang1 C100/0

	0.063	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	8	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MDE	PSV
V.S.S.	0.3		5	15		94				0.3	20	20	15	
V.S.I.				5		84		98	100	0.0				50

Partie informative

Résultats de production

	du 03/04/23 au 27/06/23											du 30/06/21 au 30/06/23		
	0.063	0.5	2	4	5	6.3	8	9	12.5	f	FI	LA	MDE	PSV
Maximum	0.2	0.5	2	10	49	91	100	100	100	0.2	18	14	7	56
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.5	2	10	51	91	100	100	100	0.2	18	14	7	56
Moyenne Xf	0.2	0.4	1	7	42	89	100	100	100	0.2	17	14	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0.3	0	5	33	87	99	100	100	0.2	15	13	7	55
Minimum	0.2	0.3	1	5	31	87	99	100	100	0.2	16	13	7	55
Ecart-type	0.02	0.06	0.7	1.9	7.3	1.7	0.3	0.0	0.0	0.00	1.0	1.0	0.0	1.0
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	3	4	4	2



David REYNAL