

# 6/10 Concassé Lavé

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

6.3 10

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

**Code**


Bnc I Ang1 C100/0

	0.063	0.5	d/2 3.15	4	5	d 6.3	8	D 10	12.5	1.4D 14	2D 20	f	FI	LA	MDE	PSV
V.S.S.	0.3		5			16		90				0.5	15	20	15	
V.S.I.						6		80		98	100					50

### Partie informative

Résultats de production

	du 21/04/23 au 27/06/23													du 30/06/21 au 30/06/23		
	0.063	0.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	LA	MDE	PSV
Maximum	0.2	0.4	1	2	3	13	47	85	100	100	100	0.2	14	14	7	56
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.4	1	2	4	14	48	85	100	100	100	0.2	14	14	7	56
Moyenne Xf	0.2	0.3	1	2	3	12	43	83	99	100	100	0.2	14	14	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.3	1	2	3	10	39	82	99	100	100	0.1	13	13	7	55
Minimum	0.1	0.3	1	2	3	8	37	82	99	100	100	0.1	13	13	7	55
Ecart-type	0.03	0.05	0.2	0.1	0.2	1.8	3.8	1.2	0.5	0.0	0.0	0.00	1.0	1.0	0.0	1.0
Nombre de résultats	6	6	6	3	3	6	6	6	6	6	6	6	3	4	4	2



David REYNAL