

Grave 0/150

Pétrographie : RHYOLITE

Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable C2 B3

Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable VC1 G1

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	150
---	-----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code

Limites normalisées d

	0.063	0.08	0.5	1	2	2.5	4	5	8	16	31.5	50	63	100	125	150	300	Cu	LA	MDE	VBS		
Etendue e																							
V.S.S.																				45	45		
V.S.I.																							

Partie informative
Résultats de production

du 14/04/22 au 30/11/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	2.5	4	5	8	16	31.5	50	63	100	125	150	300	Cu	LA	MDE	VBS	
Maximum	3.8	4	8	10	13	14	16	19	26	40	66	83	89	92	94	97	100		20	13	0.12	
Xf+1.25xEcart-types	3.9	4	8	10	13	14	17	19	26	41	67	85	90	93	95	97	100		20	13	0.14	
Moyenne Xf	3.0	3	7	8	11	13	16	18	23	33	53	71	81	88	92	96	100	22.00	19	10	0.10	
Xf-1.25xEcart-types	2.2	2	5	6	9	11	14	17	20	26	39	57	72	83	89	95	100		19	7	0.06	
Minimum	2.6	3	6	7	10	11	14	17	21	29	45	61	74	85	89	95	100		19	9	0.06	
Ecart-type	0.67	0.7	1.5	1.5	1.7	1.4	1.2	1.0	2.4	6.2	11.1	11.1	7.3	3.9	2.4	1.0	0.0		1.0	2.0	0.030	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3

