

# Grave 0/20

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

*Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable B4*  
*Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable G3*

**Partie normative**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*  
**Norme**

**Classe granulaire**

0	20
---	----

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

**Code**

Code d

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	5.6	10	20	28	40	Cu	f	FM	LA	MDE	VBS	
Etendue e																			
V.S.S.																			
V.S.I.																			

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 24/11/22 au 30/11/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	5.6	10	20	28	40	Cu	f	FM	LA	MDE	VBS
Maximum	11.1	12	23	31	43	57	63	66	83	99	100	100		11.1	4.46			0.70
Xf+1.25xEcart-types	11.4	12	23	32	43	58	63	67	84	99	100	100		11.4	4.58			0.74
Moyenne Xf	9.9	10	21	27	37	51	57	60	79	97	100	100	70.00	9.9	4.34	20	9	0.41
Xf-1.25xEcart-types	8.4	9	18	23	31	44	50	54	74	95	100	100		8.4	4.10			0.09
Minimum	8.7	9	19	25	34	47	52	56	75	96	100	100		8.7	4.12			0.19
Ecart-type	1.19	1.2	2.2	3.5	4.9	5.7	5.4	5.1	3.9	1.4	0.0	0.0		1.20	0.190			0.260
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	1	3

