

**0/2 Concassé**

**Péetrographie : RHYOLITE**

0/2C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0	2
---	---

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6				20	10				6		
V.S.S.	16.0				75	99				16.0	2.0	45.00
V.S.I.	10.0				55	89	98	100	35	10.0		

**Partie informative**

Résultats de production

du 03/02/22 au 07/07/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Maximum	15.7	23.7	35.8	53.5	75	97	100	100		15.7	1.4	
Xf+1.25xEcart-types	15.8	24.5	37.0	55.0	75	97	100	100		15.8	1.6	
Moyenne Xf	15.1	22.1	33.2	49.4	71	95	100	100	38	15.1	1.3	23.00
Xf-1.25xEcart-types	14.4	19.8	29.4	43.8	67	93	100	100		14.4	1.0	
Minimum	14.7	20.0	29.9	44.6	69	93	100	100		14.7	1.0	
Ecart-type	0.58	1.92	3.03	4.49	3.0	1.9	0.0	0.0		0.60	0.20	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1

