

0/4

Pétrographie : RHYOLITE

0/4B CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A sauf EN f code B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.	14.0		45		70			99			2.5	14.0		1.5
V.S.I.	8.0		5		30			89	95	100		8.0		

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/23 au 30/11/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Maximum	11.9	17	25	37	53	76	87	98	100	100		11.9	3.35	1.5
Xf+1.25xEcart-types	12.1	17	25	38	54	75	86	98	100	100		12.1	3.22	1.5
Moyenne Xf	11.0	16	23	35	50	72	84	97	100	100	1.7	11.0	3.08	1.3
Xf-1.25xEcart-types	9.9	14	21	31	45	68	82	97	100	100		9.9	2.94	1.1
Minimum	8.9	13	19	28	42	66	81	97	100	100		8.9	2.95	1.2
Ecart-type	0.86	1.3	1.8	2.7	3.4	2.7	1.8	0.4	0.0	0.0		0.90	0.110	0.10
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10

