

# 0/4 Concassé

**Péetrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

0/4C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6					20		10				6		
V.S.S.	13.0					83		99				13.0	2.0	40.00
V.S.I.	7.0					63		89	98	100	35	7.0		

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/23 au 30/11/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ecs	f	MB	FS
Maximum	12.1	17.4	26.3	39.8	57	80	92	99	100	100		12.1	2.0	
Xf+1.25xEcart-types	12.0	17.0	25.0	37.9	55	79	90	99	100	100		12.0	2.0	
Moyenne Xf	11.0	15.5	22.9	34.3	50	72	85	98	100	100	38	11.0	1.8	21.00
Xf-1.25xEcart-types	10.0	14.1	20.7	30.7	44	66	79	97	100	100		10.0	1.7	
Minimum	10.0	14.1	21.1	31.2	43	64	76	96	100	100		10.0	1.6	
Ecart-type	0.80	1.16	1.72	2.87	4.5	5.2	4.6	1.0	0.0	0.0		0.80	0.10	
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	1

