

# Grave 0/80

**Pétrographie : RHYOLITE**

*Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable C1 B3*

*Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable VC2 G1*

**Partie normative**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0	80
---	----

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

**Code**

limites normalisées d

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	50	63	80	112	125	Cu	LA	MDE	VBS	
Etendue e																						
V.S.S.																99		100				
V.S.I.															80							

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 07/10/22 au 07/09/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	50	63	80	112	125	Cu	LA	MDE	VBS	
Maximum	3.2	4	8	11	15	21	24	35	39	45	49	61	86	95	97	100	100					0.18
Xf+1.25xEcart-types	3.3	4	9	12	17	23	26	37	40	46	50	61	86	95	97	100	100					0.20
Moyenne Xf	2.7	3	7	9	12	18	20	27	31	40	45	56	81	91	95	100	100	20.00	20	9		0.15
Xf-1.25xEcart-types	2.1	2	4	6	8	12	13	17	22	33	40	51	76	87	93	100	100					0.10
Minimum	2.3	3	5	6	9	12	14	19	24	35	41	53	78	89	93	100	100					0.10
Ecart-type	0.46	0.5	1.7	2.4	3.3	4.6	5.2	8.0	7.1	5.2	3.9	4.2	4.1	3.0	1.9	0.0	0.0					0.040
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3

