

10/14 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

10/14 Béton CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA
Etendue e			15		15					
V.S.S.	1.5	5	20		98			1.5	20	30
V.S.I.			5		83	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 21/09/23 au 25/10/23

	0.063	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA
Maximum	0.6	1	13	68	90	100	100	0.6	8	
Xf+1.25xEcart-types	0.6	1	12	68	91	100	100	0.6	10	
Moyenne Xf	0.4	1	10	61	88	100	100	0.4	6	19
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	7	55	85	100	100	0.2	2	
Minimum	0.2	1	8	56	85	100	100	0.2	4	
Ecart-type	0.17	0.4	2.0	4.9	2.4	0.0	0.0	0.20	3.0	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1

