

11.2/22.4

Péetrographie : RHYOLITE

11.2/22.4 CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A

	0.063	5.6	11.2	12.5	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Etendue e			15			15					
V.S.S.+U	1.8	6	21			100			1.8		
V.S.S.	1.5	5	16			99			1.5	20	30
V.S.I.			1			84	98	100			
V.S.I.-U			0			79	97				

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/23 au 25/10/23

	0.063	5.6	11.2	12.5	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Maximum	1.1	2	4	13	45	98	100	100	1.1	5	
Xf+1.25xEcart-types	1.0	2	4	11	45	98	100	100	1.0	5	
Moyenne Xf	0.7	1	2	7	34	95	100	100	0.7	4	20
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0	1	2	22	92	100	100	0.3	3	
Minimum	0.3	1	1	2	18	92	100	100	0.3	3	
Ecart-type	0.28	0.5	1.1	3.8	9.3	2.2	0.0	0.0	0.30	1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	1

