

Sable à tranchée

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP MFD Juillet 2023

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Classement GTR et Utilisation= Bi: Remblai

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MfD

	0	10	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	W	VBS
V.S.S.													100		
V.S.I.													100		

Partie informative

Résultats de production

du 22/06/23 au 25/07/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	W	VBS
Maximum	11.8	12	27	40	56	74	81	87	94	98	100	8.9	0.16
Xf+1.25xEcart-types	11.9	13	27	40	56	74	81	88	95	99	100	9.2	0.16
Moyenne Xf	10.9	11	25	37	51	69	76	83	91	97	100	8.4	0.15
Xf-1.25xEcart-types	9.8	10	23	33	47	63	71	79	87	95	100	7.6	0.14
Minimum	10.2	11	24	35	49	65	72	80	88	95	100	7.7	0.14
Ecart-type	0.83	0.8	1.9	2.9	3.7	4.5	4.3	3.6	3.0	1.6	0.0	0.60	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

