

Grave 0/80 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GD 1 SOL M Septembre 2023

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: 13937444

Classement GTR et Utilisation= F71

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

0

80

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GD1-Sol M

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	VBS
V.S.S.		12									100	40	1.0	45	45	0.70	0.10
V.S.I.											100						

Partie informative

Résultats de production

du 06/09/23 au 19/09/23

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	VBS
Maximum	2.9	3	12	17	25	38	56	76	89	94	100						0.09
Xf+1.25xEcart-types	3.3	3	12	18	25	38	57	77	90	94	100						0.09
Moyenne Xf	2.3	3	11	16	24	36	53	75	89	93	100	25	1.0	23	17	0.21	0.07
Xf-1.25xEcart-types	1.4	2	10	15	22	34	48	73	88	92	100						0.04
Minimum	1.5	2	10	15	23	35	49	73	88	92	100						0.05
Ecart-type	0.74	0.6	1.0	1.2	1.3	1.4	3.5	1.8	0.9	0.8	0.0						0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3

