

Grave 0/80 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GD 1 SOL M Novembre 2023

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Classement GTR et Utilisation= F71

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Code

GD 1 - Sol M

Classe granulaire

0 80

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	VBS
V.S.S.		12										100		40	1.0	45	45	0.70	0.10
V.S.I.		0										80							

Partie informative

Résultats de production

du 09/11/23 au 27/11/23

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	VBS
Maximum	3.8	4	16	22	31	44	63	80	83	90	94	97	100						0.09
Xf+1.25xEcart-types	4.0	4	17	24	31	46	64	80	84	91	95	100	100						0.09
Moyenne Xf	3.1	3	14	20	26	41	59	77	81	86	90	95	100	25	1.0	28	20	0.60	0.07
Xf-1.25xEcart-types	2.2	2	11	17	22	36	53	73	78	81	85	90	100						0.05
Minimum	2.4	3	12	17	24	37	55	74	79	82	86	90	100						0.06
Ecart-type	0.70	0.7	2.2	2.8	3.8	4.0	4.3	2.8	2.2	4.0	3.9	4.0	0.0						0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3

