

# Sable à tranchée

**Pétrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

**Elaboration :** Concassé

FTP MFD NOVEMBRE 2023

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: 13985938

Classement GTR et Utilisation= Bi: Remblai

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

MfD

	0	10	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
V.S.S.													100	0.70		
V.S.I.													100			

## Partie informative

Résultats de production

du 22/11/23 au 12/12/23

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	SS	W	VBS
Maximum	14.1	16	33	43	56	73	80	89	94	99	100		9.0	0.30
Xf+1.25xEcart-types	14.4	16	33	44	57	74	81	89	95	99	100		9.5	0.31
Moyenne Xf	12.3	13	31	42	54	72	79	88	94	98	100	0.17	8.2	0.23
Xf-1.25xEcart-types	10.2	10	30	40	51	69	77	86	94	98	100		6.9	0.14
Minimum	10.8	11	30	40	52	70	78	87	94	98	100		7.0	0.16
Ecart-type	1.68	2.4	1.6	1.5	2.2	1.8	1.4	1.0	0.3	0.3	0.0		1.00	0.070
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3

