

# Grave 0/31.5 Mixte

**Péetrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

**Elaboration :** Concassé

FTP GDNT 2 M NOVEMBRE 2023

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°13985942

Classement GTR et Utilisation=

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 31.5

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 2 M

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	40	65	2.5	0.80	35	0.40		
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	85	100			70.0									

## Partie informative

Résultats de production

du 22/11/23 au 12/12/23

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
Maximum	8.9	19	25	33	45	66	80	97	100							2.4	0.75				5.0
Xf+1.25xEcart-types	9.7	21	27	36	47	67	83	98	100							2.4	0.78				5.3
Moyenne Xf	7.4	17	22	29	39	58	78	92	100	1.0	18	82.0	0.5	25	43	2.1	0.68	18	0.19		4.3
Xf-1.25xEcart-types	5.1	12	17	23	32	48	72	87	100							1.7	0.59				3.3
Minimum	5.4	13	17	24	34	52	72	88	100							1.8	0.60				3.4
Ecart-type	1.82	3.6	4.3	5.1	5.8	7.3	4.6	4.7	0.0							0.30	0.080				0.80
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3

