

Grave 0/63 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GDNT 1 M Janvier 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n° 14019530

Classement GTR et Utilisation=

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Code

Classe granulaire

0

63

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 1 M

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	45	80	3.0	1.00	45	0.70		
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	80	100			70.0									

Partie informative

Résultats de production

du 15/01/24 au 30/01/24

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
Maximum	4.7	14	19	25	38	55	75	95	100							2.0	0.40				5.6
Xf+1.25xEcart-types	4.7	14	19	25	38	55	75	96	100							2.1	0.43				6.5
Moyenne Xf	4.4	13	18	25	37	53	73	95	100	2.0	10	90.0	1.0	27	46	1.6	0.30	19	0.60		4.9
Xf-1.25xEcart-types	4.1	13	18	24	36	50	70	93	100							1.1	0.18				3.3
Minimum	4.3	13	18	24	36	51	71	93	100							1.2	0.20				3.4
Ecart-type	0.23	0.6	0.6	0.6	1.0	1.8	2.1	1.3	0.0							0.40	0.100				1.30
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1		3

