

# 4/11.2

**Péetrographie : RHYOLITE**

4/11.2 CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Etendue e			15				15					
V.S.S.+U	1.8	6	20				100			1.8		
V.S.S.	1.5	5	15				97			1.5	20	30
V.S.I.			0				82	98	100			
V.S.I.-U			0				77	97				

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/23 au 16/11/23

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Maximum	1.5	3	10	50	73	90	96	100	100	1.5	12	
Xf+1.25xEcart-types	1.3	2	9	47	68	87	94	100	100	1.3	12	
Moyenne Xf	1.0	2	6	36	56	79	89	100	100	1.0	9	20
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	4	25	44	71	85	100	100	0.7	6	
Minimum	0.7	1	3	21	38	67	82	100	100	0.7	5	
Ecart-type	0.22	0.4	2.3	8.9	9.9	6.5	3.6	0.0	0.0	0.20	2.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	1

