

4/6 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

4/6.3 CL CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang1

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	20		95			0.5	20	20	10.0	15	
V.S.I.				10		85	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 26/04/23 au 14/09/23

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.4	0.5	2	16	57	94	100	100	0.4	13				
Xf+1.25xEcart-types	0.4	0.5	1	15	56	95	100	100	0.4	14				
Moyenne Xf	0.2	0.3	1	13	48	93	100	100	0.2	12	20	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.1	0	11	40	90	100	100	0.0	10				
Minimum	0.1	0.1	1	12	41	90	100	100	0.1	11				
Ecart-type	0.15	0.17	0.4	1.5	6.3	1.8	0.0	0.0	0.10	1.0				
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1

