

# 4/6 Concassé

**Péetrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

4/6.3C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

4	6.3
---	-----

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

**Code**

Bnc III Ang1

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.	2.0	5	19		94			2.0	30	20	10.0	15	
V.S.I.			9		84	98	100						50

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/23 au 16/11/23

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	2.0	5	19	59	94	100	100	2.0	19				
Xf+1.25xEcart-types	1.9	5	18	59	94	100	100	1.9	19				
Moyenne Xf	1.3	3	15	51	92	100	100	1.3	15	20	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.7	2	11	44	90	100	100	0.7	10				
Minimum	0.6	1	9	39	88	100	100	0.6	10				
Ecart-type	0.47	1.2	3.1	5.9	1.6	0.0	0.0	0.50	4.0				
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	4	1	1	1	1

