

# 6/10 Concassé Lavé

**Péetrographie : RHYOLITE**

6.3/10 CL CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang 1

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		93			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		83	98	100						50

**Partie informative**

Résultats de production

du 16/05/23 au 25/10/23

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.2	1	16	59	93	100	100	0.1	14				
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.2	1	16	63	93	100	100	0.1	14				
Moyenne Xf	0.1	0.2	1	14	54	91	100	100	0.1	14	20	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	1	11	45	90	100	100	0.1	13				
Minimum	0.1	0.1	1	12	44	90	100	100	0.1	13				
Ecart-type	0.00	0.03	0.2	2.1	7.0	1.3	0.0	0.0	0.00	1.0				
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1

