

6.3/10 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

6/10 CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.	2.0	5	17		93			2.0	25	20	10.0	15	
V.S.I.			7		83	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/23 au 16/11/23

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.5	3	17	56	93	100	100	1.5	15				
Xf+1.25xEcart-types	1.3	3	17	56	92	100	100	1.3	14				
Moyenne Xf	0.9	2	13	50	90	100	100	0.9	10	20	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	9	44	87	100	100	0.5	6				
Minimum	0.5	1	8	40	86	100	100	0.5	6				
Ecart-type	0.32	0.6	2.9	5.0	2.1	0.0	0.0	0.30	3.0				
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	5	1	1	1	1

