

GNT 0/31.5

Péetrographie : RHYOLITE

GNT 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

EN 13285 Graves non traitées

GNT 2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
Etendue e															
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85			99	100	40	2.5	0.80	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55			85	100				

Partie informative

Résultats de production

du 23/02/23 au 14/09/23

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
Maximum	7.3	18	24	33	42	55	80	88	97	99	100		2.5	0.80	
Xf+1.25xEcart-types	6.8	17	23	31	40	55	79	87	96	99	100		2.5	0.79	
Moyenne Xf	5.7	13	18	24	32	46	72	83	93	97	100	20	2.2	0.68	9
Xf-1.25xEcart-types	4.6	10	13	18	24	38	65	78	90	96	100		2.0	0.56	
Minimum	4.6	9	12	16	23	37	64	78	89	96	100		1.9	0.50	
Ecart-type	0.90	2.7	3.9	5.3	6.4	6.8	5.6	3.6	2.5	1.1	0.0		0.20	0.090	
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	8	1

