

0/4 Concassé

Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Concassé

FTP 0/4C 1er semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	f	MB	MBF
Etendue e	6					20	10				6		
V.S.S.+U	14.5					79	100				16.0	2.5	
V.S.S.	12.5					75	99				14.0	2.0	10.0
V.S.I.	7.5					55	89	98	100	35	8.0		
V.S.I.-U	5.5					51	87	97			6.0		

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/23 au 12/12/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	f	MB	MBF
Maximum	11.9	16.6	23.4	35.4	49	70	97	100	100		11.9	0.8	
Xf+1.25xEcart-types	11.5	16.2	22.9	33.7	48	69	97	100	100		11.5	0.8	
Moyenne Xf	10.3	14.6	20.8	30.4	44	65	95	100	100	39	10.3	0.6	3.3
Xf-1.25xEcart-types	9.0	13.0	18.6	27.1	40	62	93	100	100		9.0	0.4	
Minimum	8.1	12.2	17.5	25.0	37	60	90	100	100		8.1	0.5	
Ecart-type	0.99	1.29	1.74	2.68	3.0	2.9	1.7	0.1	0.0		1.00	0.10	
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1	18	18	1



Delphine VILLEGIER

Villegier