

0/4 Roulé

Pétrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Roulé

FTP 0/4 Roulés 1er semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code

a


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ab	AS	f	MB	S	W
Etendue e	6					20	10								
V.S.S.	6.0					93	99			2.5	0.20	6.0	2.0	0.40	
V.S.I.	0.0					73	89	98	100			0.0			

Partie informative

Résultats de production

du 06/02/23 au 23/02/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ab	AS	f	MB	S	W
Maximum	2.1	6	22	63	72	80	93	100	100			2.1	0.8		8.1
Xf+1.25xEcart-types	2.2	6	22	64	72	80	93	100	100			2.2	0.8		8.3
Moyenne Xf	1.9	6	20	61	71	80	92	100	100	0.9	0.06	1.9	0.6	<0.01%	7.1
Xf-1.25xEcart-types	1.7	5	19	58	70	79	91	100	100			1.7	0.4		5.9
Minimum	1.7	5	20	59	70	79	92	100	100			1.7	0.5		6.2
Ecart-type	0.19	0.2	0.9	2.2	0.8	0.4	0.6	0.2	0.0			0.20	0.20		1.00
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	1	3



Delphine VILLEGER