

4/11.2 M

Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Semi-Concassé

FTP 4/11.2M 1er semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 11.2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code

A


	0.063	0.5	d/2 2	d 4	6.3	8	D 11.2	1.4D 16	2D 22.4	AS	f	FI	LA	S	WA24
Etendue e				15			15								
V.S.S.+U	1.8		6	20			100				1.8				
V.S.S.	1.5		5	15			98			0.20	1.5	20	20	0.40	2.5
V.S.I.				0			83	98	100						
V.S.I.-U				0			78	97							

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/23 au 12/12/23

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	11.2	16	22.4	AS	f	FI	LA	S	WA24
Maximum	1.4	2	2	2	24	50	90	100	100		1.5	8			
Xf+1.25xEcart-types	0.8	1	1	2	22	48	89	100	100		0.8	8			
Moyenne Xf	0.3	1	1	1	17	41	86	100	100	0.03	0.3	7	19	<0.01%	1.0
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	11	33	83	100	100		0.0	6			
Minimum	0.0	0	0	0	8	28	83	100	100		0.0	6			
Ecart-type	0.34	0.5	0.5	0.7	4.2	6.2	2.3	0.0	0.0		0.30	1.0			
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	17	6	1	1	1



Delphine VILLEGER

Villeger