

4/6 Concassé

Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Concassé

FTP 4/6C 1er semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

Bnc III Ang 1


	0.063	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.+U	2.3		6	21		95			2.3					
V.S.S.	2.0		5	16		90			2.0	30	20	10.0	15	
V.S.I.				6		80	98	100						50
V.S.I.-U				1		75								

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/23 au 12/12/23

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.1	1.9	4	15	55	90	100	100	1.1	25				
Xf+1.25xEcart-types	1.0	1.4	2	15	51	90	100	100	1.0	24				
Moyenne Xf	0.7	1.0	1	13	44	86	100	100	0.7	22	19	3.3	8	53
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.6	0	10	37	82	100	100	0.5	20				
Minimum	0.3	0.4	1	9	36	80	100	100	0.3	20				
Ecart-type	0.19	0.30	0.8	2.0	5.8	3.3	0.0	0.0	0.20	2.0				
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	6	1	1	1	1



Delphine VILLEGER

Villeger