

# 6.3/10 Concassé

**Péetrographie :** Alluvions silico-calcaires  
**Elaboration :** Concassé

FTP 6/10C 1er semestre 2024

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

#### Classe granulaire

6.3 10

#### Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

#### Code

Bnc III Ang 1


	0.063	0.5	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4D 14	2D 20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.+U	2.3		6	23		95			2.3					
V.S.S.	2.0		5	18		90			2.0	25	20	10.0	15	
V.S.I.				8		80	98	100						50
V.S.I.-U				3		75	97							

### Partie informative

Résultats de production

du 06/07/23 au 12/12/23

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.8	2.9	3	18	57	90	100	100	0.8	21				
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1.6	2	16	52	90	100	100	0.7	20				
Moyenne Xf	0.5	0.9	1	12	43	85	100	100	0.5	18	19	3.3	8	53
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.1	0	8	34	81	100	100	0.3	16				
Minimum	0.2	0.3	0	8	32	80	100	100	0.2	16				
Ecart-type	0.16	0.60	0.7	3.2	7.4	3.4	0.0	0.0	0.20	2.0				
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	6	1	1	1	1



Delphine VILLEGER

*Villeger*