

Grave 0/31.5 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GDNT 2 M MAI 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°14087971

Classement GTR = F71

Selon GTR 2023= AR-A53

Utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 2 M

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	40	65	2.5	0.80	35	0.40		
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	85	100			70.0									

Partie informative

Résultats de production

du 08/05/24 au 24/05/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	7.0	18	24	35	47	64	84	98	100							1.7	0.60			7.6
Xf+1.25xEcart-types	7.2	19	24	36	48	65	85	99	100							1.7	0.60			7.9
Moyenne Xf	6.1	16	21	31	42	60	80	97	100	<0.1cm3/kg	19	81.0	<0.1%	27	45	1.7	0.60	18	0.27	6.5
Xf-1.25xEcart-types	5.0	13	18	26	36	55	75	95	100							1.7	0.60			5.1
Minimum	5.2	14	19	27	38	56	76	95	100							1.7	0.60			5.4
Ecart-type	0.87	2.4	2.5	4.0	4.7	4.0	4.0	1.5	0.0							0.00	0.000			1.10
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3

