

Grave 0/20

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable B4

Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable G3

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code

Code d

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	10	20	28	40	Cu	f	LA	MDE	VBS
V.S.S.																
V.S.I.																

Partie informative
Résultats de production

du 30/11/23 au 27/06/24

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	10	20	28	40	Cu	f	LA	MDE	VBS
Maximum	10.8	11	22	32	42	53	59	79	96	100	100		10.8			0.50
Xf+1.25xEcart-types	10.9	12	23	33	43	54	59	79	96	100	100		10.9			0.52
Moyenne Xf	10.3	11	21	29	38	50	55	76	94	100	100	100.00	10.3	19	9	0.43
Xf-1.25xEcart-types	9.7	10	20	25	33	45	51	73	92	100	100		9.7			0.33
Minimum	9.8	10	20	26	34	47	52	74	92	100	100		9.8			0.35
Ecart-type	0.50	0.5	1.2	3.2	4.1	3.3	3.5	2.6	1.8	0.0	0.0		0.50			0.080
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3

