

0/2 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

0/2C CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6				20	10				6		
V.S.S.	16.0				75	99				16.0	2.0	45.00
V.S.I.	10.0				55	89	98	100	35	10.0		

Partie informative

Résultats de production

du 03/02/22 au 08/03/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Maximum	15.7	23.7	35.8	53.5	75	97	100	100		15.7	1.5	
Xf+1.25xEcart-types	15.8	24.3	36.3	53.8	74	97	100	100		15.8	1.6	
Moyenne Xf	13.1	21.2	32.0	48.0	68	95	100	100	36	13.1	1.3	20.00
Xf-1.25xEcart-types	10.5	18.1	27.7	42.1	62	93	100	100		10.5	1.0	
Minimum	10.8	18.3	28.4	43.6	64	93	100	100		10.8	1.0	
Ecart-type	2.14	2.48	3.43	4.68	5.0	1.6	0.0	0.0		2.10	0.20	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	1

