

0/4 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

0/4C CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

Code a Ang 1

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | Ecs | f | MB | FS |
|-----------|-------|-------|------|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Etendue e | 6 | | | | | 20 | | 10 | | | | 6 | | |
| V.S.S. | 13.0 | | | | | 83 | | 99 | | | | 13.0 | 2.0 | 40.00 |
| V.S.I. | 7.0 | | | | | 63 | | 89 | 98 | 100 | 35 | 7.0 | | |

Partie informative

Résultats de production

du 01/03/24 au 13/06/24

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | Ecs | f | MB | FS |
|---------------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Maximum | 12.5 | 18.0 | 27.6 | 42.3 | 60 | 81 | 90 | 99 | 100 | 100 | | 12.5 | 2.0 | |
| Xf+1.25xEcart-types | 11.9 | 17.3 | 26.6 | 41.0 | 59 | 80 | 89 | 98 | 100 | 100 | | 11.9 | 2.0 | |
| Moyenne Xf | 10.6 | 15.5 | 23.7 | 36.1 | 52 | 73 | 84 | 97 | 100 | 100 | 36 | 10.6 | 1.7 | 20.00 |
| Xf-1.25xEcart-types | 9.2 | 13.7 | 20.7 | 31.2 | 45 | 66 | 79 | 95 | 100 | 100 | | 9.2 | 1.3 | |
| Minimum | 9.0 | 13.6 | 20.7 | 31.4 | 45 | 65 | 77 | 94 | 100 | 100 | | 9.0 | 1.2 | |
| Ecart-type | 1.11 | 1.44 | 2.36 | 3.94 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | | 1.10 | 0.30 | |
| Nombre de résultats | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 |

