

Grave 0/80

Pétrographie : RHYOLITE

Selon NFP 11-300, matériaux rocheux R6 assimilable C1 D2

Selon GTR 2023 matériaux rocheux Vo assimilable VC2 G1

Les matériaux sont présumés insensibles à l'eau si Tamis à 63µm inférieur ou égal à 5% et VBS < 0.2

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 80

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

limites normalisées d

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	Cu	LA	MDE	VBS	
V.S.S.																	99	100					
V.S.I.																	80						

Partie informative

Résultats de production

du 22/02/24 au 19/06/24

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	Cu	LA	MDE	VBS	
Maximum	2.2	2	5	7	10	15	17	24	29	40	45	53	69	83	87	95	100	100					0.11
Xf+1.25xEcart-typ	2.3	3	5	7	10	17	20	28	34	44	48	54	70	85	87	95	100	100					0.11
Moyenne Xf	1.7	2	4	5	8	12	14	19	23	32	36	49	62	76	86	95	100	100	14.00	19	9		0.09
Xf-1.25xEcart-typ	1.0	1	3	4	5	7	8	11	13	20	25	43	54	68	85	95	100	100					0.07
Minimum	1.2	1	3	4	6	8	9	12	14	21	27	44	57	70	85	95	100	100					0.08
Ecart-type	0.50	0.6	1.1	1.4	2.2	4.0	4.6	6.7	8.3	9.6	9.3	4.4	6.3	6.6	1.0	0.1	0.0	0.0					0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1		3

