

10/14 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

10/14 CL CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

10	14
----	----

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang1

	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		94			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		84	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 03/05/23 au 25/10/23

	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.2	0.4	2	14	67	92	100	100	0.2					
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.4	2	14	67	93	100	100	0.2					
Moyenne Xf	0.1	0.2	1	13	64	90	100	100	0.1	5	19	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.0	1	12	61	88	100	100	0.1					
Minimum	0.1	0.1	1	12	62	88	100	100	0.1					
Ecart-type	0.05	0.15	0.5	0.9	2.7	2.1	0.0	0.0	0.10					
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1

