

# Grave 0/63 Mixte

**Pétrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

**Elaboration :** Concassé

FTP GDNT 1 M Juin 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n° ULY24-018437-1,

Classement GTR = F71; Selon GTR 2023= AR-A53

Utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 63

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 1 M

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	FL	Ra	EN_GR_Rcuq	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	W
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	45	80	3.0	1.00	45	
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	80	100			70.0							

## Partie informative

Résultats de production

du 10/06/24 au 18/06/24

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	63	125	FL	Ra	EN_GR_Rcuq	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	W
Maximum	3.0	17	21	28	42	62	83	98	100							2.0	0.40		4.8
Xf+1.25xEcart-types	3.0	17	21	29	42	62	83	99	100							2.1	0.41		4.8
Moyenne Xf	2.6	14	19	25	40	61	82	97	100	2.0	20	80.0	0.8	29	43	1.8	0.35	14	4.3
Xf-1.25xEcart-types	2.2	11	16	21	38	60	80	95	100							1.5	0.29		3.8
Minimum	2.4	13	17	22	39	60	80	96	100							1.5	0.30		4.1
Ecart-type	0.35	2.3	2.1	3.0	1.7	1.0	1.5	1.4	0.0							0.30	0.050		0.40
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3

