

Grave 0/80 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GD 1 SOL M Juillet 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: ULY24-018439-1

Classement GTR et Utilisation= F71

Selon GTR 2023= AR-A53

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 80

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GD1-Sol M

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS	
V.S.S.		12									100	40	1.0	45	45	0.70		0.10	
V.S.I.											100								

Partie informative

Résultats de production

du 02/07/24 au 05/07/24

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
Maximum	4.1	5	17	22	30	44	63	77	90	94	100						6.3	0.09
Xf+1.25xEcart-types	4.4	5	17	22	31	45	64	78	91	95	100						6.4	0.09
Moyenne Xf	3.0	3	14	19	27	39	57	72	86	91	100	14	1.0	26	16	0.03	6.0	0.09
Xf-1.25xEcart-types	1.5	2	11	16	23	33	51	66	81	87	100						5.6	0.08
Minimum	1.8	2	12	17	23	35	52	67	82	88	100						5.7	0.08
Ecart-type	1.15	1.3	2.4	2.7	3.2	4.7	5.4	5.0	4.2	3.1	0.0						0.30	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3

