

4/6 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

4/6.3C CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.	2.0	5	19		94			2.0	30	20	10.0	15	
V.S.I.			9		84	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 01/03/24 au 13/06/24

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	2.0	5	15	55	94	100	100	2.0	12				
Xf+1.25xEcart-types	1.7	4	15	54	94	100	100	1.7	11				
Moyenne Xf	1.2	3	12	42	92	100	100	1.2	10	19	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	9	31	90	100	100	0.6	9				
Minimum	0.6	1	9	25	89	100	100	0.6	9				
Ecart-type	0.43	1.1	2.3	9.0	1.6	0.0	0.0	0.40	1.0				
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	6	1	1	1	1

