

6/10 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

6.3/10 CL CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang 1

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		93			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		83	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 16/05/23 au 27/06/24

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.2	1	17	59	93	100	100	0.1	14				
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.2	1	17	59	92	100	100	0.1	15				
Moyenne Xf	0.1	0.1	1	14	51	89	100	100	0.1	12	19	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.1	1	11	43	85	100	100	0.0	9				
Minimum	0.0	0.1	1	11	43	86	100	100	0.0	9				
Ecart-type	0.03	0.04	0.2	2.4	6.6	2.7	0.0	0.0	0.00	2.0				
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	1	1	1

