

6.3/10 concassé

Péetrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

6/10 CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.	2.0	5	17		93			2.0	25	20	10.0	15	
V.S.I.			7		83	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 01/03/24 au 13/06/24

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	2.0	3	16	56	90	100	100	2.0	11				
Xf+1.25xEcart-types	1.4	2	15	52	90	100	100	1.4	12				
Moyenne Xf	0.9	2	12	45	87	100	100	0.9	9	19	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.4	1	8	38	84	100	100	0.4	5				
Minimum	0.4	1	8	36	83	100	100	0.4	5				
Ecart-type	0.40	0.6	2.7	5.5	2.3	0.0	0.0	0.40	3.0				
Nombre de résultats	13	13	13	13	13	13	13	13	6	1	1	1	1

