

**0/4**

**Pétrographie : RHYOLITE**

0/4B CBR - Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A sauf EN f code B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.+U	16.0		49		74			100				16.0		2.0
V.S.S.	14.0		45		70			99			2.5	14.0		1.5
V.S.I.	8.0		5		30			89	95	100		8.0		
V.S.I.-U	6.0		1		26			87	94			6.0		

**Partie informative**

Résultats de production

du 24/01/24 au 19/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Maximum	12.5	18	28	42	61	85	93	99	100	100		12.5	3.34	1.5
Xf+1.25xEcart-types	12.4	18	27	42	59	82	91	99	100	100		12.4	3.19	1.5
Moyenne Xf	11.1	16	25	37	53	75	86	98	100	100	1.7	11.1	2.96	1.3
Xf-1.25xEcart-types	9.9	14	22	33	47	68	81	96	100	100		9.9	2.74	1.1
Minimum	9.2	13	20	30	44	65	78	95	100	100		9.2	2.68	1.0
Ecart-type	1.00	1.5	2.3	3.6	5.0	5.4	4.0	1.1	0.0	0.0		1.00	0.180	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15

