

10/14 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

10/14 CBR - Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA
Etendue e			15		15					
V.S.S.	1.5	5	20		98			1.5	20	30
V.S.I.			5		83	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 27/03/24 au 07/06/24

	0.063	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA
Maximum	0.6	1	12	72	89	100	100	0.6	4	
Xf+1.25xEcart-types	0.6	1	14	69	89	100	100	0.6	4	
Moyenne Xf	0.4	1	11	55	87	100	100	0.4	4	19
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	8	42	84	100	100	0.2	3	
Minimum	0.2	1	7	49	85	100	100	0.2	3	
Ecart-type	0.16	0.3	2.5	11.0	2.1	0.0	0.0	0.20	1.0	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1

